

Продукт: Terotex-Record 2000 HS

Краткое описание продукта

Дата выпуска: 10 03 02

Зарегистрировано: 20.06.95

Износоустойчивый материал для покрытия днища, защиты от щебня, устранения шума

Основа: Каучук/смола

Характеристика:

Terotex-Record 2000 растворителесодержащий материал для покрытия на основе каучука/смолы.

После высыхания покрытие, основанное на таком комбинаторном сочетании, придает длительную защиту от коррозии с высокой сопротивляемостью к старению, оно не становится хрупким. Высыхающая пленка имеет хорошую адгезию на чистой донной поверхности, на лакированных поверхностях и ПВХ, и имеет хорошее сопротивление к истиранию. Лакирование возможно при следующих условиях:

- Время высыхания покрытия от 16 часов
- Лак развести до жидкого состояния
- Окончательное лакирование только после высыхания грунтовки.

Указания:

Terotex-Record 2000 применяется для антикоррозийных мероприятий и ремонтных работ на днище, колесного хода, фронтальной области, хвостовой области, спойлере так и на порогах, особенно для защиты от щебня. Материал пристаёт на некрашеные и на лакированные основы, таким образом, он может применяться на новых деталях (ремонтируемых деталях). Terotex-Record 2000 используется также для поглощения шума багажника, двигателя, дисков и боковых стенок, а также для покрытия и герметизации ремонтируемых мест, мокнувших швов и покрытий.

Технические характеристики:

Цвет:	светло-серый
Запах:	бензина
Консистенция:	жидко-тягучая
Плотность:	0,97 г/см ³
Содержание твёрдых частиц:	ок. 46%
Устойчивость:	хорошая
Толщина влажного слоя:	1,5 мм
Приставание:	2-4 часа
Высыхание:	24-28 часов
Температура обработки:	10°C до 25°C
Износостойкость:	очень высокая
Температура применения:	-25°C до 80°C
краткосрочно (до 1 часа):	100°C

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при работе с химическими изделиями.

Подготовка:

Поверхности, подлежащие обработке Terotex-Record 2000 хорошо очистить, удалить ржавчину. Поверхности должны быть сухими и чистыми от жиров, грязи и пыли. Поверхности, не подлежащие обработке, должны быть заклеены защитной бумагой. На новых автомобилях должен быть снят защитный слой воска. На старых автомобилях обратить внимание на ржавчину, очистить ее щеткой.

Обработка:

Terotex-Record 2000 наносится с помощью пистолета Teroson-UBS из спрея емк. 1 литр. Давление для обработки 4-5 бар. Содержимое спрея перед употреблением хорошо встряхнуть. Начатую бочку (упаковку) не оставлять открытой, так как при этом образуется пленка.

Покрытие может наноситься на вертикальных площадях в технологических операциях с толщиной слоя до 1,5 мм. Чтобы избежать неровного нанесения, целесообразно разбрызгивать в крытой галерее. После сырого нанесения транспортное средство пригодно к эксплуатации при благоприятных условиях погоды после 2-4 часов. Для окончательного высыхания требуется в среднем 24 - 48 часов.

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.

REG. NR 39 084-02

Deutschland: Henkel Teroson GmbH
Postfach 10 56 20 D-69046 Heidelberg
Hans-Bunte-Strasse 4 D-69123 Heidelberg
Telefon (06221) 704-0 Telefax (06221) 704-698

Osterreich: Henkel-Klebetchnik Ges.mbH.
Erdbergstrasse 29 A-1030 Wien
Telefon (01) 7 11 04-0 Telex 13 31 01
Telefax (0222) 7 11 04-659

Schweiz: Andrer Koch AG
Grossherweg 9 CH-8902 Urdorf/Zurich
Telefon (01) 7 34 57 11 Telefax (01) 7 34 57 44