

ОПИСАНИЕ

Loctite 8154 – сборочная паста на основе минерального масла с MoS<sub>2</sub> облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации. Предотвращает фреттинг-коррозию при сборке узлов с прессовой посадкой. Допускает смазку.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазывает и герметизирует цилиндрические узлы, подшипники, ролики, шестерни, шплинтованные валы и т.п. Облегчает демонтаж после эксплуатации в тяжелых условиях при температуре до 450°C. Предотвращает фреттинг-коррозию. Аэрозоль защищает детали в период приработки. MoS<sub>2</sub> может обеспечить экстренную смазку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением энергично взболтать

Продукт следует распылять с расстояния в 15-20см для образования однородной пленки на чистых поверхностях. Возможно использование очистителей Loctite 7063 или 7070.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Основа	Синтетическое масло и MoS <sub>2</sub>
Цвет	Черный
Запах	Слабый
Плотность при 20°C, г/мл	1,4
NFT 30 020/ISO 2811/DIN 51 757	
Консистенция NGLI class	--
NFT 60 162/DIN 51 818	
Температура каплепадения, °C	Нет
NFT 60 102/ISO 2176 /IP132	
Точка вспышки, °C	--
NFT 60 118/DIN/ISO 2592	

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОЗОЛЯ

Газ-вытеснитель	CO <sub>2</sub>
Вес, %	3

СВОЙСТВА

• Коррозия на меди 3 ч, при 100°C ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP 112	1a
• Испытание на 4-х шариковой машине IP 239/NFE 48 617/ DIN 51350-5/ASTM D2596 Нагрузка сварки, Н	5 400
• Рекомендуемая рабочая температура, °C	от -35 до +450

NOT FOR PRODUCT SPECIFICATIONS.

THE TECHNICAL DATA CONTAINED HEREIN ARE INTENDED AS REFERENCE ONLY.

PLEASE CONTACT LOCTITE CORPORATION QUALITY DEPARTMENT FOR ASSISTANCE AND RECOMMENDATIONS ON SPECIFICATIONS FOR THIS PRODUCT.

ROCKY HILL, CT FAX: +1 (860)-571-5473

DUBLIN, IRELAND FAX: +353-(1)-451 - 9959