

Обработка:

При работе с пистолетом оба компонента автоматически смешиваются. (При этом первые 2см жгута клея не пригодны для употребления, так как они недостаточно хорошо смешаны). Teromix-6700 наносится непосредственно на основу без праймера. Лишний материал после нанесения удалить. Если содержимое картуша расходуется не полностью, смеситель удаляется, и картуш вновь закручивается крышкой. При дальнейшей обработке используется новый смеситель.

Отверждение:

При комнатной температуре соединение может механически обрабатываться через 2 часа; при применении инфракрасного излучения достаточно 10 минут. Расстояние от инфракрасного излучателя до склеиваемых плоскостей должно быть около 30 см.

Очистка:

Свежий, неотвержденный материал (очистка агрегатов, загрязнений и т.д.) удаляется растворителем (ацетон, этилацетат, Reiniger-A, Verdünner-D). Отвержденный клей можно удалить только механическим путем.

Хранение:

Морозоопасность: нет
Рекомендуемая температура хранения: 10°C до 25°C
Срок хранения : 9 месяцев

Упаковка:

Двойной картуш 2x25 мл,	Art.-Nr.170.34 Q(D/GB/F/NL)
Двойной картуш 2x25 мл,	Art.-Nr.126.88 R(E/P/I/GR)
Двойной картуш 2x25 мл,	Art.-Nr.184.93 B(S/SF)
Двойной картуш 2x25 мл,	Art.-Nr.155.11 K(DK/N)

Оборудование:

Пистолет Teromix-Handpistole	Art.-Nr.117.16 K
Смеситель Statikmischer	Art.-Nr.117.55 C

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности
Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.