

Информация о продукте

Распыляемое текстурное защитное средство от попадания гравия и мелких камней. Этот продукт создан на основе каучука и смол в растворителе. Нанесённое на металлическую поверхность формирует высокопластичное и к абразивному износу стойкое покрытие. Не оседает и не трескается даже когда применяется при низких температурах. Не растворяется в воде и может быть окрашено в короткое время после нанесения. Рекомендуется для защиты боковых панелей, багажника, шасси, нижней части бамперов и дверей.

Характеристики продукта	<p>Может быть разбавлен с наиболее распространёнными растворителями для красок.</p> <p>Допускается покрывать любыми типами красок.</p> <p>Предотвращает коррозию.</p> <p>Устойчив к атмосферным воздействиям.</p> <p>Шумоизоляционный.</p> <p>Сохраняет эластичность.</p>
--------------------------------	---

Химические и физические свойства

основа	каучук и смолы в растворителе, минеральные наполнители и добавки
цвет / упаковка	чёрный, серый, белый / 1 кг и 2 кг - 12 штук в коробке
внешний вид	вязкая жидкость
удельный вес	1,43 ± 0,03 г/см ³
вязкость при 25 °C	чёрный 25000 – 30000 cps / серый, белый 20000 – 25000 cps
содержание твёрдых веществ	71 ± 2%
TACK FREE TIME при 25 °C	около 25 мин.
окрашиваемость при 25 °C	около после 45 мин.
рабочая температура	10 ÷ 35 °C

Инструкции по применению	<p>Очистить и обезжирить покрываемую поверхность соответствующим очистителем. Нанести на поверхность коррозиестойкую краску или антикоррозийный грунт. Отшлифовать наждачным полотном.</p> <p>Хорошо взболтать бутылку по крайней мере 15 секунд. Наносить несколькими слоями. Этот продукт распыляется специальным пульверизатором, предназначенным для густых масс. Черный цвет наносится давлением воздуха 4-5 бар, а белый и серый давлением 5-6 бар. После полного высыхания при температуре 25°C (40мин.) он может быть покрашен.</p>
---------------------------------	---

Хранение	<p>В оригинальной упаковке хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении, при температуре от + 5 °C до + 35 °C.</p> <p>Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.</p>
-----------------	--

Охрана труда	<p>Поступать соответственно рекомендациям находящихся в Листах безопасности для данного продукта.</p>
---------------------	---

Летучие органические соединения	<p>Продукт полностью отвечает требованиям европейской директивы (EU/2004/42), которая определяет содержание летучих органических соединений для этой категории продуктов (кат. В (e)) на уровне 840 [г/л] в готовом продукте. Этот продукт имеет ЛОС (VOCmax 430g/l).</p>
--	---

Общая информация	<p>Информация, содержащаяся в этой технической спецификации, является, насколько нам известно, правильной. Тем не менее, отнюдь не может рассматриваться как гарантия, поскольку использование, рабочая зона и применение продукта в соответствии с инструкциями, и их успех в применении находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственность за неправильное использование продукта, рекомендации о применении, содержащиеся в настоящем документе, следует рассматривать как общее руководство. Если вообще есть сомнения, должны проводиться предварительные испытания.</p>
-------------------------	--